

PRIMÁRIO ANTI-MANCHAS - 101040

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO		CARACTERÍSTICAS FÍSICAS (relativas à cor 0500 – Branco)	
Primário aquoso formulado à base de resinas acrílicas em emulsão aquosa (alquil-solúvel).		NÚMERO DE COMPONENTES	1 componente
SEGMENTO DE MERCADO		COR	Branco
Primário bloqueador de manchas para construção civil.		ASPECTO	Mate
UTILIZAÇÃO PREVISTA		VISCOSIDADE (20°C)	20±1 P (Brookfield, H6, 200 rpm)
Isolamento de superfícies contaminadas com manchas secas de humidade, nicotina, fumo, café, marcadores e outras.	Interior	MASSA VOLÚMICA (20° C)	1,35±0,03
Também indicado para bloquear a migração de taninos em madeiras.	Exterior	TEOR DE SÓLIDOS	Ca. 42%, em volume
		COMPOSTOS ORGÂNICOS VOLÁTEIS (COV)	Limite da EU para este produto (cat. A/g): 30 g/l (2010) Contém no máximo 5 g/l. Este valor refere-se ao produto pronto a aplicar, segundo o DL 181/2006 e contempla diluição, catálise e tintagem, sempre que aplicáveis. Quaisquer misturas efectuadas, que não estejam contempladas neste documento e que possam alterar as características do produto, serão da exclusiva responsabilidade do utilizador.
PROPRIEDADES		PONTO DE INFLAMAÇÃO	Não inflamável
✓ Produz uma película isolante com excelente poder de barreira sobre manchas de nicotina, café, marcadores, etc. ✓ Promove maior uniformização no acabamento efectuados com produtos aquosos. ✓ Fácil aplicação ✓ Excelente opacidade ✓ Odor pouco intenso ✓ Excelente poder anti-taninos.		SECAGEM (20°C, 60% H.R.)	Superficial: 1 hora Entre demãos: 4-5 horas Dependendo da temperatura, absorção do suporte e das condições ambientais, estes valores podem ser ligeiramente diferentes dos limites aqui apresentados.
SUBSTRATOS		RENDIMENTO PRÁTICO	Paredes: 10-14 m ² /litro/demão Madeira: 8-10 m ² /litro/demão Estes valores são variáveis com a porosidade do suporte e com as condições de aplicação.
<ul style="list-style-type: none"> • Pinturas velhas com manchamento • Madeira 			
EMBALAGENS DE FORNECIMENTO			
5 e 20 litros.			
ESTABILIDADE / VALIDADE			
2 anos em embalagens de origem, ao abrigo do frio e calor intensos.			

Mod. DQ-38 (Rev.4)

Aconselha-se a consulta periódica das Fichas Técnicas dos produtos mencionados. A Fábrica Tintas 2000 S.A. assegura a conformidade dos seus produtos com as especificações das Fichas Técnicas. Os conselhos técnicos prestados pela Fábrica Tintas 2000 S.A., antes ou depois, da entrega dos produtos, são meramente indicativos dados de boa-fé e constituem o seu melhor conhecimento de acordo com as actuais técnicas de aplicação.

PRIMÁRIO ANTI-MANCHAS - 101040

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Superfícies novas :

O suporte deve ser devidamente lavado e desengordurado.

Superfícies anteriormente pintadas:

Deve ser retirada a tinta velha não aderente e reparadas as zonas danificadas.

Nota: Em superfícies pobres é aconselhável a sua consolidação com a aplicação de uma demão de PRIMÁRIO PLIOMIL (exterior) ou PRIMÁRIO ECOPLIOMIL (interior).

SEGURANÇA E AMBIENTE

Esta preparação não está classificada como perigosa para a saúde pela directiva 1999/45/CE.

Reciclar ou eliminar de acordo com a legislação em vigor, de preferência por um colector ou por uma empresa especializada.

Não contaminar o solo ou a água com os resíduos, nem proceder à sua eliminação no ambiente.

Manter afastado do alcance das crianças.

Para mais informações, recomenda-se a consulta da Ficha de Dados de Segurança do produto.

DADOS PARA APLICAÇÃO

CONDIÇÕES DURANTE A APLICAÇÃO	Temperatura do suporte: 2 a 3°C acima do ponto de orvalho. Não aplicar em superfícies demasiado quentes.
FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO	Rolo, trincha, pistola airless ou pistola convencional.
DILUIÇÃO	Rolo, trincha, pistola airless: 5-10% Pistola convencional: 30%
INTERVALO ENTRE DEMÃOS	4 a 5 horas.

LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

A Fábrica de Tintas 2000, SA, declina qualquer responsabilidade pelo uso indevido, inadequado e fora dos termos previstos na Ficha Técnica e Ficha de Dados de Segurança.

REVISÃO

SETEMBRO 2009

MODO DE APLICAÇÃO

- Aplicar 1ª demão de PRIMÁRIO ANTI-MANCHAS, com 10% de diluição.
- Passadas cerca de 5 horas, aplicar 2ª demão de PRIMÁRIO ANTI-MANCHAS, com 5% de diluição.
- Acabar com esmalte MILACRIL ou outra tinta plástica.

LIMPEZA DAS FERRAMENTAS

A limpeza das ferramentas deve ser efectuada imediatamente após a aplicação, com água.