

TAPA POROS CELULOSO 2043 - 320240

IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA E PROPRIEDADES DO PRODUTO

Fundo isolador baseado em nitrocelulose, resinas alquídicas, plastificantes e solventes destinado à indústria de mobiliário e outras indústrias de madeiras. Indicado para isolamento do poro da madeira por forma a criar um bom enchimento da mesma. Possui uma secagem rápida e fácil de lixagem.

UTILIZAÇÃO

Utilização recomendada na preparação de madeiras interiores tipo: caixilharia, portas, etc. aplicadas em construção civil. ^(a)

NÚMERO DE COMPONENTES

1 componente

DILUENTE RECOMENDADO

4400000000 - Diluente Celuloso 2000
4401000000 – Diluente Celuloso 106

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

COR	Amarelado
ASPECTO/ BRILHO DA PELÍCULA SECA	Transparente, semi-brilhante
VISCOSIDADE (Brookfield, 20°C)	12-15 Poises
MASSA VOLÚMICA (20° C)	0,93±0,02 Kg/L
TEOR DE SÓLIDOS	24,5±2%
COV	ca. 75,5% (na forma de fornecimento)
PONTO DE INFLAMAÇÃO	< 21°C
SECAGEM (20°C, 60% H.R.)	Superficial: 10 - 15 min. Seco ao tacto: 30 min. Repintura com lixagem 2 h

CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE	Deve estar seca, isenta de gorduras, poeiras e contaminantes. Quando da aplicação sobre Velatura, esta deve estar bem seca e se possível isenta de pêlo superficial.
PROCESSO DE APLICAÇÃO	Pistola normal, airless , cortina, trincha
DILUIÇÃO RECOMENDADA	Aplicação á trincha : 25 a 50% de Diluente Celuloso Aplicação á pistola : 50 a 75% de Diluente Celuloso
INTERVALO ENTRE DEMÃOS SEM LIXAGEM INTERMÉDIA	Mínimo: 20 min – Máximo: 30 min
TEMPO PARA LIXAGEM	Mínimo: 2 horas
APLICAÇÃO DO ACABAMENTO	Mínimo: Após 3 horas

Mod. DQ-38 (Rev.4)

1/2

Aconselha-se a consulta periódica das Fichas Técnicas dos produtos mencionados. A Fábrica Tintas 2000 S.A. assegura a conformidade dos seus produtos com as especificações das Fichas Técnicas. Os conselhos técnicos prestados pela Fábrica Tintas 2000 S.A., antes ou depois, da entrega dos produtos, são meramente indicativos dados de boa-fé e constituem o seu melhor conhecimentos de acordo com as actuais técnicas de aplicação.

Fábrica de Tintas 2000, S.A. Zona Ind. Maia I / Apt. 1053 /4471-909 Maia - Portugal / **Tel.** 229 436 800/**Fax** 229 436 819
E-mail: tecnico@tintas2000.pt/Cont. N.º 501 093 303/Cap. Social € 524.000,00 / Mat. N.º 501093303 C.R.C. Maia

TAPA POROS CELULOSO 2043 - 320240

ESPESSURA POR DEMÃO	Quantidade (Húmido)	PISTOLA	AIRLESS	TRINCHA
	1ª demão (g/m ²)	100 - 130	100 - 130	100 - 110
	2ª demão (g/m ²)	100 - 130	100 - 130	100 - 110
	Diluyente	50 - 75%	50 - 75%	25 - 50%
RENDIMENTO TEÓRICO	10 -12 m ² / l /demão, conforme as condições de aplicação e o tipo de suporte			
DILUENTE DE LIMPEZA	4410000000 - Diluyente Limpeza 10906 ou 4401000000 - Diluyente Celuloso 106			
CONDIÇÕES DURANTE A APLICAÇÃO	Temperatura ambiente	12 -23°C		
	Humidade relativa	Inferior a 70 %		
	Humidade da madeira	8 a 14%		

ESQUEMA DE APLICAÇÃO

- Para acabamento de poro aberto : Aplicar uma demão de **Tapa Poros Celuloso 2043** , secagem e lixagem da madeira ao fim de 2/3 horas no sentido do veio da madeira.
- Para acabamento de poro fechado : Aplicar 2 demãos de **Tapa Poros Celuloso 2043** , proceder á lixagem da 1ª demão ao fim de 2/3 horas. Lixagem da 2ª demão ao fim de 6 horas secagem no sentido do veio da madeira.

ESTABILIDADE EM ARMAZÉM

Tapa Poros Celuloso 2043: 1 ano, em embalagens de origem, em local seco e fresco.

FORMA DE FORNECIMENTO

Embalagens de 1, 5, 25 e 200 litros.

SEGURANÇA E AMBIENTE

Tapa Poros Celuloso 2043 pode provocar irritação cutânea ou outras. Recomenda-se a aplicação em ambiente arejado e a utilização simultânea de luvas e máscara de protecção. A limpeza do material de aplicação deve ser feita antes deste secar, utilizando Diluyente Celuloso 106 ou Diluyente de Limpeza 10906. Conservar a embalagem bem fechada e em local apropriado. Não utilize nem armazene o produto em condições extremas de temperatura. Para mais informações consultar a Ficha de Dados de Segurança do produto.

Nos termos das Directivas 1999/13/CE e 2004/42/CE, este produto pode ser utilizado sem limitações nas actividades executadas numa instalação registada ou autorizada. As instalações de pequena dimensão não poderão aplicar este produto no revestimento de quaisquer componentes para edifícios. ^(a)

LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

A Fábrica de Tintas 2000, SA, declina qualquer responsabilidade pelo uso indevido, inadequado e fora dos termos previstos na Ficha Técnica e Ficha de Dados de Segurança.

Revisão Junho 2009

Mod. DQ-38 (Rev.4)**2/2**

Aconselha-se a consulta periódica das Fichas Técnicas dos produtos mencionados. A Fábrica Tintas 2000 S.A. assegura a conformidade dos seus produtos com as especificações das Fichas Técnicas. Os conselhos técnicos prestados pela Fabrica Tintas 2000 S.A., antes ou depois, da entrega dos produtos, são meramente indicativos dados de boa-fé e constituem o seu melhor conhecimentos de acordo com as actuais técnicas de aplicação.

Fábrica de Tintas 2000, S.A. Zona Ind. Maia I / Apt. 1053 /4471-909 Maia - Portugal / **Tel.** 229 436 800/**Fax** 229 436 819

E-mail: tecnico@tintas2000.pt/Cont. N.º 501 093 303/Cap. Social € 524.000,00 / Mat. N.º 501093303 C.R.C. Maia