

IMPRADECK - 300223

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO		CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	
<p>Produto formulado à base de óleos modificados, repelentes de água, agentes fungicidas e pigmentos transparentes para melhor protecção contra os raios UV e contra a água.</p>		NÚMERO DE COMPONENTES	1 componente
		COR	Acastanhado
		ACABAMENTO	Aspecto molhado, oleoso.
		MASSA VOLÚMICA (20°C)	0,85±0,05
		TEOR DE SÓLIDOS	Ca. 25%, em volume
		COMPOSTOS ORGÂNICOS VOLÁTEIS (COV)	<p>Limite da EU para este produto (cat. A/f): 700 g/l (2010) Contém no máximo 600 g/l.</p> <p>Este valor refere-se ao produto pronto a aplicar, segundo o DL 181/2006 e contempla diluição, catálise e tintagem, sempre que aplicáveis. Quaisquer misturas efectuadas, que não estejam contempladas neste documento e que possam alterar as características do produto, serão da exclusiva responsabilidade do utilizador.</p>
		PONTO DE INFLAMAÇÃO	Não inflamável
		SECAGEM (20°C, 60% H.R.)	<p>Final: No mínimo, 3 dias para utilização. Sendo um óleo, ficará sempre com aspecto gorduroso.</p> <p>Este tempo poderá ser alargado caso as condições atmosféricas não sejam as mais adequadas.</p>
		RENDIMENTO PRÁTICO	6-12 m ² /litro, altamente variável com a porosidade do suporte e com as condições de aplicação.
SEGMENTO DE MERCADO			
<p>Verniz de impregnação para construção civil.</p>			
UTILIZAÇÃO PREVISTA			
<p>Indicado para proteger e embelezar elementos de madeira com exposição contínua no exterior, nomeadamente deck's.</p> <p>É um produto de manutenção regular.</p>	Interior	Não adequado	
	Exterior	Adequado	
PROPRIEDADES			
<ul style="list-style-type: none"> ✓Excelente poder de impregnação ✓Boas propriedades fungicidas. ✓Garante protecção da madeira, nomeadamente em deck's. ✓Permite a transpiração da madeira. ✓Fácil manutenção. 			
SUBSTRATOS			
<ul style="list-style-type: none"> • Madeiras exóticas , tipo IPÊ, SUCUPIRA ou outras. •Pinho 			
EMBALAGENS DE FORNECIMENTO			
<p>1 e 5 litros.</p>			
ESTABILIDADE / VALIDADE			
<p>1 ano em embalagens de origem, ao abrigo do frio e calor intensos.</p>			

IMPRADECK - 300223
PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE
✓ Madeira nova

- Lixar a madeira com lixa de grão médio (nº 120 ou 150), no sentido das fibras para retirar as imperfeições de maior dimensão; Bolear as arestas vivas.

- Limpar as poeiras da lixagem com um espanador ou aspirador.

✓ Madeira previamente envernizada

- Remover o verniz velho não aderente com lixa, raspador, escova de latão ou esfregão de palha-de-aço. Bolear as arestas.

- Limpar as poeiras da limpeza com um espanador ou aspirador.

LIMPEZA DAS FERRAMENTAS

A limpeza das ferramentas deve ser efectuada imediatamente após a aplicação, Diluente Celuloso 106 ou Diluente 10906.

SEGURANÇA E AMBIENTE

Utilizar EPI adequado e aplicar o produto apenas em espaços bem ventilados.

Reciclar ou eliminar de acordo com a legislação em vigor, de preferência por um colector ou por uma empresa especializada.

Não contaminar o solo ou a água com os resíduos, nem proceder à sua eliminação no ambiente.

Manter afastado do alcance das crianças.

Para mais informações, recomenda-se a consulta da Ficha de Dados de Segurança do produto.

DADOS PARA APLICAÇÃO

CONDIÇÕES DURANTE A APLICAÇÃO	Temperatura do suporte: 2 a 3°C acima do ponto de orvalho.
FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO	Trincha, rolo, pincel de caiar ou pulverizador
DILUIÇÃO	Pronto a aplicar.
INTERVALO ENTRE DEMÃOS	Aplicar uma só camada. Caso necessite uma segunda camada, esperar 2 a 3 dias antes da sua aplicação.

LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

A Fábrica de Tintas 2000, SA, declina qualquer responsabilidade pelo uso indevido, inadequado e fora dos termos previstos na Ficha Técnica e Ficha de Dados de Segurança.

REVISÃO

ABRIL 2011

MODO DE APLICAÇÃO

- Aplicar directamente à superfície, 1 demão de IMPRADECK até à saturação da madeira. Evitar acumulação excessiva de produto.

- Dependendo da porosidade da madeira, pode ser necessário aplicar nova demão. Para tal, aguardar pelo menos 3 dias para transitar sobre o piso.

- Deve ser efectuada aplicação de manutenção, com frequência.